

MC-Fast RC

(prethodno Emfix)



Brzovezući ekspresni mort za hitne radove ugradnje

SVOJSTVA PROIZVODA

- Spremno za upotrebu - samo pomiješajte s vodom
- Otporan na vodu i na koroziju nakon stvrdnjavanja
- Bez klorida
- Brzo stvrdnjaje, može se opteretiti nakon 5 minuta
- Certificiran prema EN 1504-3, razred R1

PODRUČJA PRIMJENE

- Opći radovi na pričvršćivanju: Pričvršćavanje fasada i zidarskih ankera, tipli za zidanje, beton i estrih
- Konstrukcijski čelik: sidrenje kućišta, kotlova, strojeva, cjevovoda, tračnica, rešetki, željeznih vrata
- Električne instalacije: Učvršćivanje motora, cijevi, kontrolnih kutija itd.
- Sanitarne i grijaće instalacije: Montaža svih vrsta konzola, grijača, cijevnih nosača, umivaonika

SAVJETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge: Pripremljena podloga mora biti čista, nosiva, čvrsta i bez tvari koje spriječavaju prijanjanje. Rupe za ugradnju morta moraju se proširiti u obliku lastinog repa, tako da je element za pričvršćivanje potpuno prekriven MC-Fast RC-om. Podlogu je potrebno prethodno navlažiti.

Miješanje: Omjer miješanja 3 :1 težinski dio (MC-Fast RC : voda) daju duktilnu smjesu koja se može nanositi gleterom.

Nakon dodavanja vode, MC-Fast RC je primjenjiv samo 2 - 3 minute (na 23 °C). Nemojte miješati MC-Fast RC više količine nego što možete ugraditi, jer stvrdnuta smjesa se ne može ponovno miješati i ugrađivati. Djelomično osušeni mort ne može se ponovno učiniti duktilnim dodavanjem vode. Veće dodavanje vode produžuje vrijeme nosivosti morta.

Niže temperature produljuju, a više skraćuju proces stvrdnjavanja. Stoga na niskim temperaturama smjesu je potrebno pripremiti s toplom vodom.

Primjena: MC-Fast RC je primjenjiv na temperaturama iznad +5 °C. Nemojte pomicati metalne elemente nakon ugradnje u MC-Fast RC mort. Elementi koji su fiksirani s MC-Fast RC mogu se opteretiti nakon kratkog vremena.

Napomena: Za brže brtvljenje, kao i za popunjavanje mjesta curenja vode i brtvljenje proboja cijevi molimo koristite brzovezujući mort MC-Fast ST.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristika	Jedinica	Vrijednost	Napomena
Maksimalna veličina zrna	mm	0.25	krivulja ocjene od 0 mm
Omjer miješanja	p.b.w.	3 : 1	osnovna komponenta : voda
Vrijeme obrade	minute	2 - 3	
Uvjeti primjene	°C	≥ 5 ≤ 30	temperatura zraka, podloge i materijala

Sve tehničke vrijednosti su laboratorijski rezultati utvrđeni na 21°C ±2°C i 50% relativne vlage.

Sredstvo za čišćenje opreme	voda
Nijansa boje	siva
Pakiranje	12 kg kanta, 1 paleta (33 kante po 12 kg) 25 kg vreća, 1 paleta (40 vreće po 25 kg)
Interna kontrola	EN ISO 9001
Skladištenje	Može se čuvati u originalnom zatvorenom pakiranju u suhim uvjetima najmanje 6 mjeseci.
Zbrinjavanje ambalaže	Provjerite jesu li spremnici za jednokratnu upotrebu potpuno prazni. Osigurajte usklađenost s našim informativnim letkom "Povrat ispražnjene transportne i prodajne ambalaže". Rado ćemo vam letak poslati na zahtjev.

Sigurnosne upute

Obratite pažnju na sigurnosne informacije i savjete dane na naljepnicama na pakiranju i sigurnosnim listovima.

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i točne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obvezujuća. Morat će se prilagoditi zahtjevima individualnog projekta, specifičnoj primjeni i lokalnim uvjetima. Inženjer/projektant mora unaprijed provjeriti specifične uvjete primjene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uvjeta, zahtijevat će pojedinačno odobrenje. Tehnički savjeti koje pružaju stručni konzultanti MC-a ne zamjenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu povijesti zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduvjetom, odgovorni smo za točnost ovih informacija u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenika koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obvezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštivati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrijede za proizvod koji je isporučila tvrtka u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrijede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primjenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamijenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštivati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtjev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100004632]