

Mycoflex 251

Temeljni premaz za brtvljenje spojeva



SVOJSTVA PROIZVODA

- Jednokomponentni, univerzalni temeljni premaz na bazi poliuretana

PODRUČJE PRIMJENE

- Gotovi brtveni temeljni premaz za spojeve s Mycoflex proizvodima na upijajućim podlogama

SAVJET ZA UGRADNJU

Primjena: Mycoflex 251 je temeljni brtveni premaz spreman za korištenje na poroznim i upijajućim podlogama. Nanosi se četkom sa mekom dlakom. Kontaktne površine moraju imati dovoljnu nosivost, moraju biti suhe i čiste (bez prašine, ulja, masti ili bilo kakvih drugih onečišćenja). Temeljni premaz mora temeljito prodrijeti u rubove spoja. Preporuča se maskiranje fuga i uklanjanje maske odmah nakon zaglađivanja brtvila za fuge. Stope pokrivanja temeljnog premaza ovise o dubini spoja i poroznosti podloge. Vrijeme čekanja između nanošenja temeljnog premaza i fuga je min. 1 sat i max. 6 sati pri temperature od 20 °C. Ako je maksimalno vrijeme čekanja prekoračeno, supstrat se mora ponovno premazati. Pri temperaturama < 10 °C vrijeme čekanja mora se udvostručiti na najmanje 2 sata.

Dodatni savjeti: Svaka kanta sadrži malu količinu molekularnih čestica (mala smečkasta zrna). Treba imati na umu da se ova zrna ne obrađuju zajedno s temeljnim premazom.

Sigurnosni savjeti: Molimo obratite pozornost na sigurnosne informacije i savjete dane na naljepnicama pakiranja i sigurnosnim listovima.

TEHNIČKE VRIJEDNOSTI I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristika	Jedinica	Vrijednost	Napomena
Gustoća	g/cm ³	cca. 0.9	
Sadržaj krutih tvari	Vol.-%	24.5	
Viskoznost	mPa·s	30	pri 20°C i 50% rel. vlažnosti
Uvjeti primjene	°C	≥ 8 ≤ 30	temperatura zraka, podloge i materijala
Potrošnja ¹⁾	g/m	cca. 20 - 25	ovisno o stanju podloge
²⁾	g/m ²	cca. 80 - 120	ovisno o podlozi i primjeni
Vrijeme čekanja (do fugiranja)	sat	cca. 1 - 6	

Sve tehničke vrijednosti su laboratorijski rezultati utvrđeni na 21°C ±2°C i 50% relativne vlažnosti.

1) Odgovara za cca. 40 - 50 m fuge po litri

2) Kao vezni premaz za premaze od reaktivnih smola

Nijansa boje	žućkasta
Pakiranje	Tuba od 1 litre, 3 tube u kutiji; kamister od 10 litara
Skladištenje	Može se čuvati na hladnom (ispod 20°C) i suhim uvjetima 6 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju. Zaštititi od mraza.
Zbrinjavanje ambalaže	Provjerite jesu li spremnici za jednokratnu upotrebu potpuno prazni. Osigurajte usklađenost s našim informativnim letkom "Povrat ispražnjene transportne i prodajne ambalaže". Na vaš zahtjev bit će nam drago poslati vam letak.
EU Regulation 2004/42 (Decopaint Directive)	RL2004/42/EG All/j (750 g/l) < 750 g/l VOC

Sigurnosne upute

Obratite pažnju na sigurnosne informacije i savjete dane na naljepnicama na pakiranju i sigurnosnim listovima. GISCODE : PU50

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i točne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obvezujuća. Morat će se prilagoditi zahtjevima individualnog projekta, specifičnoj primjeni i lokalnim uvjetima. Inženjer/projektant mora unaprijed provjeriti specifične uvjete primjene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uvjeta, zahtijevat će pojedinačno odobrenje. Tehnički savjeti koje pružaju stručni konzultanti MC-a ne zamjenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu povijesti zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduvjetom, odgovorni smo za točnost ovih informacija u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenika koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obvezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštivati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrijede za proizvod koji je isporučila tvrtka u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrijede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primjenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamijenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštivati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtjev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100005254]