

Emcefix Spachtel G lang

Gruba špahtl masa za beton kozmetiku

Svojstva proizvoda

- Gotova za upotrebu – samo zamiješati s vodom
- Polimerno modificirana
- Otpornost na smrzavanje i promjene temperature
- Za slojeve do 25 mm debljine u jednom radnom postupku
- Može se nanositi na područja iznad glave
- Certificiran prema EN 1504-3, klasa R2 – statički ne relevantno

Područja primjene

- Za manje popravke kod betona i vidljivog betona kao:
 - Segregacije
 - Kutovi i popravak kuteva
 - Spojevi oplata
 - "konusne rupe
- Male površine grube sanacije do 1 m²

Aplikacija

Emcefix-Spachtel G lang se ne koristi za sanaciju mehanički zahtjevnih površina

Priprema podloge

Vidi list „Opći uvjeti obrade za grube špahtl mase“.

Miješanje

Emcefix-Spachtel G lang se dodaje u vodu uz stalno miješanje sve dok se ne dobije homogena smjesa bez grudica, spremna za upotrebu. Potrebno je miješati brzim spiralnim ili mikserom s dvostrukim vretenom.

Vlaženje podloge

Podloga se mora navlažiti tako da je podloga mat vlažna i još uvijek upijajuća.

Kod poboljšanja većih udubina, rupa te kod aplikacije iznad glave navlaženu podlogu potrebno je premazati Emcefix-Spachtel Haftbruecke (primer).

Aplikacija

Emcefix-Spachtel G lang nanosi se na mat vlažni primer (podlogu). Sloj od 5-25 mm debljine može se nanijeti u jednom postupku. Kod debljine veće od 25 mm nanosi se u više slojeva na još ne skroz suhi predhodni sloj.

Ukoliko je prvi sloj osušio, površina se treba navlažiti te opet s Emcefix-Haftbruecke opremazati. Niske temperature produžuju a visoke smanjuju vrijeme reakcije.

Emcefix-Spachtel F lang se ne smije aplicirati kada je podloga i temperatura zraka ispod +5°C.

Naknadna njega

Površine obrađene Emcefix-Spachtel G lang trebaju se na vrijeme zaštititi od prebrzog isušivanja kao izloženost direktnog sunca i vjetra.

Tehnička svojstva Emcefix G lang

Opis	Jedinica	Vrijednost*	Napomena
Veličina zrna	mm	2	
Debljina ugradnje	mm	6	min debljina nanosa
		25	max debljina nanosa
		50	max debljina sloja
Vrijeme obrade	min	20	
Temperatura obrade	°C	≥15-≤30°C	zrak/mat/podloga
Potrošnja po mm debljine	kg/ m ²	1,8	mm debljine
Dodavanje vode na vreću	l	4,25-4,75	vreća 25 kg
		2,6-2,8	kanta 12 kg
Vlačna/tlačna čvrstoća	N/mm ²		
Nakon 1 dan		2,3/6,6	
Nakon 3 dana		3,0/21,8	
Nakon 28 dana		4,8/29,5	
Prionjivost	N/mm ²		
Nakon 3 dana		1,1	
Nakon 28 dana		1,6	

Obilježja proizvoda Emcefix-Spachtel G lang

Self-monitoring	DIN EN ISO 9001
Pakiranje	25 kg vreće; Paleta (40 vreća x 25 kg) 12 kg kante; Paleta (33 kante x 15 kg)
Skladištenje	U originalnom pakiranju na suhom mjestu rok trajanja najmanje 12 mjeseci. Obavezno zaštititi od smrzavanja
Odlaganje:	Pakiranja isprazniti u cijelosti.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, ali su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. S obzirom na to, jamčimo za točnost ovih navoda koji su u skladu s našim uvjetima prodaje i isporuke. Prijedlozi izmjena tehničkih listova od strane naših suradnika se uvažavaju ukoliko su potvrđeni u pismenom obliku. U svakom slučaju je potrebno pridržavati se općih uvjeta tehnike.

Izdanje 10/17 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

~~Izdanje 02/07~~ Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija