

Emcephob HSL-W

Horizontalna blokada za prekid kapilarne vlage

Svojstva proizvoda

- Jedno komponentni
- Visoko hidrofobni
- Na vodenoj osnovi
- Sposobnost optimalnog prodiranja
- Injektiranje u strukture do stupnja vlažnosti $\leq 95\%$
- Injektiranje pod malim tlakom
- Zatvara i učvršćuje nakon injektiranja

Područja primjene

- Za izradu dodatnih horizontalnih blokada za prekid kapilarne vlage
- Može se koristiti sa svim mineralnim građevinskim materijalima, vani i unutra
- Posebno pogodan za ziđe velikih debljina

Aplikacija

Predispozicija

Prije injektiranja treba ispitati građevinu, curenje prema tehničkim pravilima te napraviti prema tome plan injektiranja. Nadalje preporučujemo da se ispita postotak vlažnosti podloge i koncentracija soli.

Priprema podloge

Vidi tehnički list „Opći uvjeti Emcephob“ Ovisno o prilikama okoline, izbušene rupe za injektore treba ispuhati Prije toga treba sve šupljine, pukotine popuniti s EmcephobVP i T flow , a otvorene fuge zatvoriti s EmcephobSPM.

Omjer mješanja

Vidi tabelu Tehnički podaci . Emcephob HSL-W je na bazi vode i silana te se prije injektiranja mora razrijediti s vodom. Omjer mješanja iznosi od 1:8 do 1: 16.

Mješanje

Emcephob HSL-W se nakon određivanja koncentracije umješa s vodom. Za mješanje se koristi čista voda za piće. Uobičajeni mješači s laganim okretajima se koriste za mješanje. Ručno mješanje nije dozvoljeno. Miješanje iznosi cca 2 min.

Aplikacija

Za injektiranje vidi list Opći uvjeti Emcephob. Injektiranje se vrši s 1 K membranskom pumpom MC-I 910.ili s Emcephob Easy Jet s niskim tlakomdo max 8 bara. Za injektiranje se koriste injekcijski pakeri s povratnim ventilom.

Posebne napomene

Za sanaciju vlažnih i solju zasićenim podlogama preporuča se koristiti EmcephobWertputz sistem. Štete na vanjskim hidroizolacijama obnavljaju se s Nafuflex sustavom.

Tehnički podaci Emcephob HSL-W

Svojstva	Jedinica	Vrijednost	Napomena
Gustoća	g/dm ³	0,95	
Potrošnja	l/m	ca.2 – 4	izmještan materijal na 10 cm debljine
Vrijeme obrade	sat	ca.24	kod +20°C /65% rel.vlage
Uvjeti obrade	°C	+5°-+30°C	zrak / podloga
Omjer miješanja			
Vlaga od 95%		1:8	Emcephob HSL-W :voda
Vlaga od 80%		1:12	Emcephob HSL-W :voda
Vlaga od 65%		1:16	Emcephob HSL-W :voda

Obilježja proizvoda Emcephob HSL-W

Pakiranje	10 lit kanister 25 lit kanister
Skladištenje	Čuvati na suhom mjestu, u čvrsto zatvorenom originalnom pakiranju 1 godinu. Jednaki uvjeti vrijede i za transport.
Odlaganje	Pakiranja moraju biti kompletno ispražnjena, radi zaštite okoliša.

Molimo Vas pridržavajte se sigurnosnih savjeta na etiketama i sigurnosnim listovima.



Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, ali su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. S obzirom na to, jamčimo za točnost ovih navoda koji su u skladu s našim uvjetima prodaje i isporuke. Prijedlozi izmjena tehničkih listova od strane naših suradnika se uvažavaju ukoliko su potvrđeni u pismenom obliku. U svakom slučaju je potrebno pridržavati se općih uvjeta tehnike.

Izdanje 10/17 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća.