

# Emcephob LE

## Premaz za unutarnju upotrebu u Premium kvaliteti

### Svojstva proizvoda

- Dvokomponentni na bazi vode Polymerne kombinacije
- Hidrofoban, odbojan za površinski prljavštinu
- UV stabilan
- Usporava karbonizaciju
- Paropropusan
- Klasa otpornosti na mokro habanje 1 prema DIN EN ISO 11998
- Sposobnost čišćenja: ocjena 1 prema DIN EN ISO 11998
- Otpornost na vatru prema EN 13501-1 teško zapaljiv; B-s1, d0
- Otporan na dezinfekcijska sredstva prema testu TÜV-Süd
- Test na pogodnost za kontakt s hranom, Hygiene-Institut
- Aplikacija valjkom ili špricanjem
- Odobrenje prema testiranju emisija AgBB
- REACH procjena scenarija: dugoročna inhalacija, kontakt s vodom periodični, obrada
- Stupanj sjaja: svilenkasto mat
- Zaprljanja bojom se vrlo lako mogu očistiti
- Otporan na vodu i grebanje

### Područja primjene

- Visokovrijedna površinska zaštita za unutarnju primjenu kod građevinskih dijelova od betona, laganog betona i cementne žbuke
- Visoko zahtjevna područja: javne ustanove trgovački centri, hoteli, škole, muzeji, galerije, liječničke ordinacije i bolnice
- Prehrambena industrija

### Aplikacija

#### Priprema podloge

Podloga mora biti čista, i bez labavih dijelova, prašine, ulja i ostalih odvajajućih dijelova. Ukoliko se Emcephob LE aplicira s Nafufil SF, podloga treba biti pripremljena prema listu „Opći uvjeti obrade“. Prije aplikacije Emcephob LE podloga mora biti nosiva i suha.

#### Aplikacija

Emcephob LE se sastoji od osnovne komponente i učvršćivača. One se dostavljaju u točno određenom omjeru miješanja. Prije upotrebe se obje komponente

moraju dobro međusobno izmiješati . Nakon miješanja se Emcephob LE mora prebaciti u čistu posudu i

ponovno promiješati te se može aplicirati na podlogu valjkom križno bez prekida.

Alternativno može se aplicirati špricanjem. Molim prije aplikacije zatražite našu stručnu pomoć.

#### Naknadna obrada

Emcephob LE se u pravilu nanosi u dva sloja.

Obratite pažnju na tehničke karakteristike na drugoj strani.

## Tehnički podaci Emcephob LE

Opis	Jedinica	Vrijednost*	Napomena
Gustoća	g/cm <sup>3</sup>	1,29	
Volumen krutih tjela	Vol. %	46	
Omjer miješanja	GT	10:1	A :B komp
Vrijeme obrade	sat	1	
Vrijeme sušenja	sat	ca.4	suh na dodir
	dan	ca.7	opteretiv
Potrošnja**	g/m <sup>2</sup>	2 x 140-180	prvi i drugi sloj
Sljedeći sloj nakon	sati	min.4 max.72 min.2 max.24	Emcephob LE na Emcephob LE (kod +20°C) Emcephob LE na Emcephob LE (kod +30°C)
Uvjeti obrade	°C	≥8 - ≤30	Zrak/temp.podloge
Temp.materijala	°C	≥15 - ≤25	Emcephob LE
Rel.vl.zraka	%	≤80	
Preko točke rosišta	K	3	

## Obilježja proizvoda Emcephob LE

Pakiranje	Kanistar od 10 kg
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, u originalnom pakiranju ca.12 mjeseci zaštititi od smrzavanja
Odlaganje	pakiranja moraju biti kompletno ispražnjena
EU Regulacija 2004/42 (Decoplant-Richtlinie)	RL2004/42/EG All/j (140 g/l) max 15 g/l VOC

\*Sve tehničke vrijednosti mjerene su pri +23°C i 50% relativne vlažnosti zraka, temperatura materijala je bila između +15°C i +25°C

\*\*Vrijednosti potrošnje materijala ovise o debljini sloja, opojnosti podloge. Kako bi se dobile točne vrijednosti potrošnje na objektu preporučamo da se napravi probna površina.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, ali su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. S obzirom na to, jamčimo za točnost ovih navoda koji su u skladu s našim uvjetima prodaje i isporuke. Prijedlozi izmjena tehničkih listova od strane naših suradnika se uvažavaju ukoliko su potvrđeni u pismenom obliku. U svakom slučaju je potrebno pridržavati se općih uvjeta tehnike.

Izdanje 11/12 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća.