

MC-Estrifan Grund T 15

Grundirung za cementno vezne podloge

Svojstva proizvoda

- Tekuć
- Jedno komponentan
- Bez otapala
- Smanjuje upojnost podloge
- Djeluje ojačavajuće
- Aplicira se valjkom ili četkom

Područja primjene

- Grundiranje za upojne podloge ispod MC Estrifan SN 10 i MC Estrifan SN 25
- Grundiranje ispod betonske kozmetike
- Lagano ojačavanje prašnjave i pješčane podloge
- Duboko grundiranje kod jako upojnih površina

Aplikacija

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta te bez svih eventualno odvajajućih materijala i nečistoća. Stari premazi i slojevi moraju se odstraniti.

Kod upotrebe kod grunda za MC Estrifan SN 10 i 25, preporučuje se da se mineralne podloge lagano navlaže. Ne smije ostati voda na površini.

Aplikacija

MC Estrifan Grund T 15 je spreman za upotrebu, aplicira se četkom, valjkom ili kistom. Aplicira se toliko da se ne stvara sjajni film na površini koji bi smetao kod prionjivosti. Lokvice nisu dozvoljene. Jako upojne površine potrebno je dva puta grundirati.

Ovisno o upojnosti i grubosti podloge varira i potrošnja MC Estrifan Grund T 15 koja je od 150-250 ml/m². Odstupanja od srednje vrijednosti moguće je izbjeći ukoliko se naprave probe.

Aplikacija Estrifan SN 10 i MC Estrifan SN 25 slijedi nakon sušenja grunda. Duže čekanje za aplikaciju slojeva može dovesti do onečišćenja grunda koje bi moglo omesti prionjivost.

Savijet

Potrošnja, vrijeme ugradnje i sve ostale tehničke vrijednosti jako ovise o temperaturi na objektu.

Tehnički podaci MC-Estrifan Grund T 15

Opis	Jedinica	Vrijednost*	Napomena
Boja		bijela – mlječna	
Baza			disperzija
Viskoznost	g/cm ³	ca. 1,02	
Potrošnja	ml/m ²	cca.150-250	ovisi o podlozi
Obrada nakon	sat	ca 1	kod 20°C i 65 % vlage zraka

Obilježje proizvoda MC-Estrifan Haftbrücke

Vlastita kontrola	DIN EN ISO 9001
Forma	tekućina
Pakiranje	10 lit kanta
Skladištenje	U originalnom pakiranju u temperaturama između + 5 i + 25 ca.12 mjeseci Isti uvjeti vrijede i za transport.
Odlaganje:	Pakiranja isprazniti. Obratite pažnju na naš informacijski list o propisima o pakiranjima „MC-koncept zbrinjavanja za ostatke, transport i prodajna pakiranja“Iste šaljem na vaš zahtjev.

Sigurnosni savjeti:

Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima za premaz i reaktivnim smolama. GISCODE:RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 02/14 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća