

MC-TOP B

Mineralno sredstvo za posipavanje i završnu obradu industrijskih podova otpornih na habanje - Basalt

Svojstva proizvoda

- Visoka otpornost na habanje
- Lako se čisti
- Brzo prohodan
- Dugi rok trajanja
- Lako se obrađuje

Područja primjene

- Monolitni betonski podovi industrijskih i gospodarskih postrojenja
- Podovi u opskrbnim centrima i garažama

Aplikacija

MC TOP B je materijal za površinsko očvršćavanje industrijskih podova koji se nanosi na svježe obrađenu betonsku plohu.

Već unaprijed određenu količinu MC TOP B treba ravnomjerno posipati po osušenom betonu i naknadno ga obraditi s rotirajućim gleterom (helikopterom).

Naknadna obrada

Podove izgladene s MC-TOP B treba zaštititi od prebrzog isušivanja. U tu svrhu se može koristiti Emcoril, sredstvo za naknadu obradu koje blokira paru.

Tehnički podaci MC-TOP B

Svojstva

Kategorija kvalitete (prema MSZ EN 13 813)	DIN EN ISO 9001
Potrošnja	oko 4 do 5 kg/m ² kod sloja od 3mm
Tvrdoća površine	200 N/mm ²
Otpornost na habanje (prema Böhme)	6 cm ³ / 50 cm ²
Tlačna čvrstoća	70 N/mm ²
Vlačna čvrstoća	10 N/mm ²
Čvrstoća prijanjanja	≥ 1 N/mm ²
Boja	siva
Skladištenje	zaštiti od hladnoće! Rok trajanja: 6 mjeseci.
Pakiranje	vreća, 25kg
Odlaganje	pakiranja moraju biti kompletno ispražnjena. Molimo Vas pridržavajte se naših uputa o propisima odlaganja: „MC-Plan zbrinjavanja otpada kod pražnjenja ostataka pakiranja za prijevoz i prodaju“.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, ali su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. S obzirom na to, jamčimo za točnost ovih navoda koji su u skladu s našim uvjetima prodaje i isporuke. Prijedlozi izmjena tehničkih listova od strane naših suradnika se uvažavaju ukoliko su potvrđeni u pismenom obliku. U svakom slučaju je potrebno pridržavati se općih uvjeta tehnike.

Izdanje 04/11 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća.