

NAFUFLEX GIP

Grundierung za beton , ciglu i žbuku

Svojstva proizvoda

- Konzentrat
- ojačava podlogu
- paropropustan
- bez otapala

Područja primjene

- ojačavanje slabih podloga
- predpremaz za Nafuflex 2K-05 sloj za brtvljenje
- impregnacija za fino porozni, mokar beton i ožbukane i gotove građevinske djelove

Aplikacija

Priprema podloge

Ovisno o primjeni i podlozi Nafuflex GIP se mješa 1:1 s vodom kao primer za Nafuflex brtvene premaze. Nafuflex GIP može se špricati. Manje površine se mogu s četkom ili kistom pripremiti.

Tehnički podaci Nafuflex GIP

Opis	Jedinica	Vrijednost*	Napomena
Omjer miješanja	dijelovi	1:1	Nafuflex GIP:voda
Gustoća	g/cm ³	1,21	nerazrijeđeni materijal
Uvjeti obrade	°C	≥+5≤	zrak i podloga
Potrošnja	l/m ²	0,2-0,3	ovisno o upojnosti podloge, Razrijeđen materijal

Obilježje proizvoda Nafuflex GIP

Pakiranje	10 l kanister 1 paleta x 28 kanti
Skladištenje Odlaganje:	U originalnom pakiranju, na suhom mjestu 12 mjeseci. Od smrzavanja zaštititi Pakiranja isprazniti u potpunosti. Obratite pažnju na naš informacijski list o propisima o pakiranjima „MC-koncept zbrinjavanja za ostatke, transport i prodajna pakiranja“ iste šaljem na vaš zahtjev.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke. Verzija 06/10 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća